

## JOTUN Industri Drygolin Power Clean

### Produktbeskrivelse

#### Type

**JOTUN Industri Drygolin Power Clean** er laget med spesielt sammensatte råstoffer som gir kledingen et vakkert avdempet silkematt utseende med langvarig god beskyttelse. Utviklet spesielt for industriell påføring på kledningsbord.

#### Egenskaper og fordeler

**JOTUN Industri Drygolin Power Clean** har ekstrem fargeholdbarhet. Malingen har et vakkert avdempet silkematt utseende og er selvrensende. **JOTUN Industri Drygolin Power Clean** er spesielt effektiv mot svertesopp og gir langvarig beskyttelse til fasaden med et nymalt utseende. Høyt tørrstoff gir rask tørk og effektiv industriell håndtering. **JOTUN Industri Drygolin Power Clean** påført som grunning og mellomstrøk kan stå inntil 3 år før overmaling. **JOTUN Industri Drygolin Power Clean** påført som grunning (40 µm) kan stå inntil 12 måneder før overmaling.

#### Bruksområde

For industriell påføring på kledning.  
Virker som grunning og mellomstrøk.

**JOTUN Industri Drygolin Power Clean** kan ved ett strøks behandling (40 µm) benyttes som grunning.  
**JOTUN Industri Drygolin Power Clean** kan også benyttes i system med **JOTUN Industri Opaque Primer** eller **JOTUN Industri grunning Visir**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	20 liter spann (fyllingsgrad 18 liter)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Glansgrad</b>	13-17
<b>Generisk type</b>	Akryl
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	45 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.31
<b>pH-verdi</b>	8.3
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

**Underlag:** Underlaget skal være rent, fast og tørt.

**Omrøring:** Rør/bland grundig med mekanisk røreverk før påføring.

Anbefalt utstyr: For 1000 liter container: Røreverk som avbildet med diameter 160 mm og min 200 rpm i 120 minutter eller annet røreverk som gir homogen maling.



### Påføringsutstyr/-metoder

Industriell påføring med børstemaskin eller sprøyting.  
Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

### Rengjøring av malerverktøy

Maskiner og utstyr rengjøres med vann. Bruk **JOTUN Penselrens** eller **JOTUN Industri Kraftvask** etter behov.

### Tynner

Vann

Kan tynnes med vann 0-10 %. Påleggsmengde kompenseres ved tynning.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	7 - 10	100 - 143	40 - 57

Grunning skal gi minimum 40 µm teoretisk filmtykkelse.

Grunning pluss mellomstrøk skal tilsammen gi minimum 80 µm teoretisk tørrfilmtykkelse.

### Forhold under påføring

Luftens, underlagets og malingens temperatur må ved påføring være over +10 °C. Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

### Tørketider

Ved bruk av tørkesoner og/eller IR-rør: 4-10 min. Tørketiden er avhengig av temperatur, luftfuktighet og lufthastighet i tørkesonen. Tilpasses anlegget.

### Behandling for kledning behandlet med JOTUN Industri Drygolin Power Clean

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.  
Underlaget skal være rent, fast og tørt før videre behandling.

Behandling etter montering avgjøres av forbehandling fra fabrikk:

Senere vedlikehold utføres med:

Husvask med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** anbefales ved behov.

Før videre behandling (påføre ytterligere maling) bør kledningen vaskes med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**. Dette for å sikre god vedheft for neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

Videre vedlikehold anbefales utført med **DRYGOLIN Power Clean**, men andre utendørsmalinger fra Jotun kan også benyttes. Følg bruksanvisningen til produktet man velger.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene til miljømerket Svanen.

## Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

BREEAM® International (2021)/BREEAM® International (2016)

- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.1 (2023)/BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske prioriteringslista (A20-lista) og REACH godkjennings-/autorisasjonslista – Vedlegg XIV, forbud og begrensninger – Vedlegg XVII og SVHC kandidatlista.

- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR (2016)

- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.